

Tablero contrachapado con caras okoume

Terciado Marino Marino

Terciados de 9 mm, 12 mm, 15 mm y 18 mm.
1,22 x 2,44 mts



ITSWOOD
International Trading Services



ESPECIFICACIONES

ESPESOR	Nº PLY	PIEZAS/PALLET
9MM	7	108
12MM	9	80
15MM	11	65
18MM	13	54

DENSIDAD 700KG/M³





ESPECIFICACIONES

TOLERANCIA

ESPEJOR	ESPEJOR	LARGO	ANCHO
9MM	+0.2/-0.5 MM	±1MM	±1MM
12MM	+0.2/-0.5 MM	±1MM	±1MM
15MM	+0.2/-0.5 MM	±1MM	±1MM
18MM	+0.2/-0.5 MM	±1MM	±1MM





CARACTERÍSTICAS

CARAS OKOUME CON CENTRO DE DE EUCALYPTUS DE ALTA DENSIDAD. AMBAS CARAS LIJADAS Y PULIDAS EN GRANO 260

ADHESIVO FENOLICO 100% EXTERIOR (WBP), QUE GARANTIZA ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA INTERPERIE

INTERIOR 100% TULIPAS JUNTADAS EN MAQUINA, EVITANDO GAPS, OVERLAPS Y VENTANAS EN LOS CANTOS.

EXCELENTE COMPORTAMIENTO DE AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO, RESISTENCIA A LA ACCIÓN DEL FUEGO CARAS MULTILAMINADAS, CON TULIPAS INTERIORES NO SUPERIOR A 1,4 MM



PRINCIPALES APLICACIONES

INDUSTRIA MARITIMA
CONSTRUCCIÓN Y/O DECORACIÓN.
REVESTIMIENTO EXTERIOR.
REVESTIMIENTO DE CONTENEDORES.
FABRICACIÓN DE PUERTAS Y PORTONES.
CIERRES PERIMETRALES.
MOBILIARIO DE EXTERIOR

